



So wird versiegelt

- Das Versiegeln von Holzfußböden -

Vorbereitung

Nachdem Sie Ihren Dielenboden sorgfältig geschliffen haben, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Sohlen Ihrer Schuhe sauber sind.

Ist die Holzoberfläche staubfrei, können sie mit dem Versiegeln beginnen. Dazu bietet sich z. B. ein umweltfreundlicher Versiegelungslack auf Wasserbasis an.

Versiegelung

Sie beginnen mit der Versiegelung auf der Seite des Lichteinfalls und arbeiten vom Licht weg. Streichen Sie den Lack in Streifen in Dielenrichtung (siehe Abbildung). Insgesamt tragen Sie 4 Schichten auf.

Trockenzeit jeweils ca. 2 Stunden.

Mit einer Bohnermaschine mit Schleifgitter, einem Schwingschleifer oder per Hand führen Sie nach dem 2. Lackieren einen Zwischenschliff durch, da die Oberfläche etwas rau geworden ist (Körnung 100/120).

Auftragsmenge

Sie benötigen mindestens 1 l für 4 qm für alle Schichten zusammen. Wenn Sie also weniger als 5 l in einem 20 qm-Zimmer verbraucht haben, ist zu wenig Lack aufgetragen worden, es besteht die Gefahr des "Durchlaufens".

